



## Vinduesmaling



**Beck & Jørgensen**

Beck & Jørgensen A/S  
Rosenkæret 25-29  
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311  
Fax +45 3953 0340  
e-mail [bj@bj.dk](mailto:bj@bj.dk)  
Web [www.bj.dk](http://www.bj.dk)



# Vinduesmaling

## GODE RÅD

Ud over en omhyggelig overfladebehandling er det naturligvis afgørende, at vinduets konstruktion er udført under hensyntagen til vejrligets påvirkning. Selv meget små revner og skader i overfladebehandlingen kan medvirke til opugtning af træet. Da det optimale er at forebygge, anbefaler vi årlige gennemgange og reparationer. Husk også at behandle de flader, som umiddelbart ikke er synlige.

Glasbånd skal være tætsluttende og som minimum ligge i niveau med glaslisterne. Hvis de ikke gør det, virker de som vandfælder, som opfugter træet med afskalning og nedbrydning til følge.

Anbefalet våd lagtykkelse min 75-100 µm målt med vådkam.

Det anbefales at benytte en pensel med syntetiske børster til vandbaseret og svinebørster til AlkydOljeFärg.

Træ som én gang har været kraftigt opfugtet, eksempelvis som følge af træ og nedbrudt overfladebehandling, vil efterfølgende have tendens til at opfugte mere end ellers. Vi anbefaler derfor fornuftige genbehandlingsintervaller.

Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af en gang Oliegrund 723. Tidligere malet og afsmittende bund behandles også med Oliegrund 723 eller tyndet AlkydOljeFärg 319.

Som slutstrygning kan man vælge mellem 3 typer.

319 traditionel alkydolie-maling

754 vandbaseret plastalkyd, som er det mest anvendte produkt

854 nyudviklet vandbaseret alkyd, som i egenskaber kombinerer den traditionelle alkydmaling med fordelene fra de vandbaserede produkter.

De gode råd er vejledende. Hvert enkelt arbejde må vurderes ud fra de konkrete forhold. Yderligere information om produkterne kan hentes på [www.bj.dk](http://www.bj.dk) eller i nærmeste kundecenter.

## FORBEHANDLING



## GRUNDING & MELLEMMALING



## SLUTSTRYGNING



Produkt	Anvendelse	Beskrivelse	Bindemiddel	Glans	Farve	Mal-kode
319 AlkydOljeFärg Alkydolie-maling	Til vinduer og træværk udendørs.	Vejrbestandig udendørs-maling baseret på fede alkydoler, der giver en god indtrængning og forankring til underlaget.	Alkydolie	Ca. 50, halvblank	Hvid, B&J toneservice	2-1
854 Cover-Plus Urethanalkyd/Vandig	Til vinduer og træværk inden- og udendørs.	Vinduesmaling med fine arbejdsegenskaber og god vedhæftning. Produktets høje tørstofindhold sikrer, at man opnår den nødvendige lagtykkelse.	Urethanalkyd	Ca. 35, halvblank	Hvid, B&J toneservice	00-1
754 Cover-It Plastalkyd/Vandig	Til vinduer inden- og udendørs.	Vinduesmaling som ved sin sammensætning sikrer god vedhæftning og stabilisering af underlaget. God blokingsresistens.	Alkydemulsion, acryldispersion	Ca. 30, halvblank	Hvid, B&J toneservice	00-1
723 Oliegrund Alkyd/Vandig	Til udvendigt træværk som mellemstrygning inden færdigmaling.	Porfyldende mellem-maling til inden- og udendørs træværk.	Emulgerede alkyder og alkydolie	Mat	Hvid, begrænset mulighed for toning.	00-1
130 B3 Grundingsolie/Vandig	Effektiv grundingsolie mod råd og svamp. Til ikke imprægneret træværk og kun til udendørs brug.	Godkendt grundingsolie til ikke imprægneret træværk. Reg.nr. 308-9.	Emulgerede alkyder	-	Farveløs	00-1
101 Knastelak/Vandig	Knastelak til isolering mod harpiksudtræk og andre gennemslag. Kan anvendes både uden- og indendørs.	Påføres i tynde lag. Knastelakken skal være gennemtør inden den overmales. To behandlinger anbefales. Kan overmales med alkyd og vandige malinger.	PVCA-bindemiddel	-	Transparent	00-3