

# AmphiSilan Grundmaling

Specialgrundmaling der giver god vedhæftning til jævne og hårde mineralske overflader.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesområde	Mineralske udendørs overflader.
Materialeegenskaber	■ Meget god vedhæftning
Emballagestørrelser	10 liter
Farver	Hvid
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Acrylharpiksdispersion
Notering	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.  MAL-kode: 00-3 (1993)

## Anvendelse

Forberedelse af overfladen	<p>Velegnet til velforankrede overflader der tidligere er malet med f.eks. acrylatmaling, indfarvede cementfiberplader mm.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>Før der males, skal der afrensnes med facaderens, der skylles omhyggeligt af. Overflader med resterende glans matslibes.</p> <p>AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.</p>
Fortynding	Vand
Forbrug	7 m <sup>2</sup> /liter Forbruget er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Anvendelsesforhold	Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft.
Tørretid	Støvtør: 2 timer Kan overmales efter: 12 timer Gennemtørret: flere døgn (Tørretid ved +23°C, RF 50%)



Værktøj Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

**Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:**

Mundstykke: 0,021-0,026 tomme

Sprøjtetryk: 150-180 bar

Sprøjtevinkel: 50° Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

## Anbefaling

Rengøring og vedligeholdelse

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

### Teknisk information · utgåva: April 2016

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat.

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.