

PRODUKT DATA

HARD HAT® SPRAYMALINGER TOPMALINGER 2100

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® Hard Hat Topmaling 2100 er baseret på en hurtigtørrende soyaolie alkyd. Produkterne indeholder bly- og kromatfrie pigmenter.

ANVENDELSE

Hard Hat® Topmaling 2100 bør påføres Hard Hat 2169/2182 Grundere eller vel forbehandlede overflader. Er beregnet til mindre reparationer eller som opfriskning. RUST-OLEUM Topmaling 2100 yder beskyttelse i lette indendørs industrielle miljøer med normal luftfugtighed.

TEKNISKE DATA

Udseende: Højglans. 2190 og 2178 er matte
Farve: Se farvekort
Drivmiddel: Dimethyl æter
Anbefalet filmtykkelse: 25 my tørfilm, ca. 100 my vådfilm

VOC-indhold: 640 – 650 g/l
Mal-kode: 4-3

Tørretider 20°C / 50% r.h.
Berøringstør: 15 min.
Håndteringstør: 30 min.
Genbehandling: **Indenfor 1 time eller efter 48 timer**
Gennemhærdet: 7 dage

Varmemodstand: 100°C (tør varme), misfarvning kan opstå ved temperaturer over 65°C.

Rækkeevne

Teoretisk: 2,5 m² pr. spray ved 25 my tørfilm.
Praktisk: Afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Fjern fedt, olie, snavs, løst rust, og al anden overfladeforurening med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Overfladen grundes eller pletgrundes med den anbefalede RUST-OLEUM Grunder. Matslib fastsiddende maling for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

ARBEJDSBETINGELSER

Luftfugtighed max. 85%, dåsens temperatur min. 0°C.

BEMÆRK

Det kan være nødvendigt at grunde med en lys primer under stærke farver.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266

PRODUKT DATA**HARD HAT® SPRAYMALINGER
2100 TOPMALINGER****SIKKERHEDSINFORMATION**

Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på dåsen.

HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

ARMA-TUBE A/S

Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266