

Ekstra Fin Letvægtsfiller

September 2015



Produktbeskrivelse

Ekstra Fin Letvægtsfiller til reparation og fyldning af små og store huller og revner op til 5 cm pr. påføring. Ekstra Fin Letvægtsfiller giver et meget glat overflade, uden behov for efterslibning. Ekstra Fin Letvægtsfiller har en særdeles god vedhæftning på de fleste underlag, bla polystyren, sten, beton, træ, stuk, puds, gips og betonoverflader. Ekstra fin Letvægtsfiller kan også anvendes til modellering og reparation af pyntelister og ornamenten. Ekstra Fin Letvægtsfiller er uegnet til fugtige underlag, metal, kunststof, PVC og gulve. OBS! Der må ikke bores eller sættes søm i Ekstra Fin Letvægtsfiller.



Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv. Tidligere malede overflader må slibes og børstes fri for støv. Spartelmassen kan anvendes direkte fra emballagen. Pres filleren ind i revner og huller med en spartel. Hvis hullet er dybere end 5cm, påføres flere lag med tilstrækkelig tørretid mellem lagene. Ekstra Fin Letvægtsfiller kan fylde huller op til 10 cm. (5 cm pr. påføring). Udjævn spartelmassen, ved at befugte overlagen med lidt vand og glat efter med en ren spartel. Ekstra fin Letvægtsfiller synker ikke og kan overmales efter 2-24 timer med vandbaseret maling. (20c , 50 % RF.) Vask hænder og værktøj i lunken vand straks efter brug. Må ikke lagres eller anvendes ved temperature under 5c.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtagerordning. Ved slibning af behandlede overflader samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. Kan der dannes sundhedsskadelige røg og /eller støv. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsblad.

Tekniske data

Anvendelsesområde: Indendørs
Vægtfylde: 0.40 kg/l
Tørretid: 23 c 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: Efter 2 timer (ved 1cm tykkelse)
Temperaturforhold: Min+ 5 c
Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Emballage Str.: 200ml, 600 ml og 2,5 l.
Farve: Hvid
Rengøring: Vand
Opbevares: Frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009