

**Generel beskrivelse**

**Junckers GulvLak ProFinish** er en lugtneutral, vandbaseret lak med god slidstyrke til lakering af trægulve.

**Junckers GulvLak ProFinish** kan anvendes til vedligeholdelse af lakerede parketgulve og lakering af maskinafslebne eller ubehandlede trægulve.

**Junckers GulvLak ProFinish** er også velegnet til lakering af alle typer træværk indendørs.

**Tekniske data**

<b>Produkt:</b>	Vandbaseret acryl-/polyurethanlak.
<b>Emballagestørrelse:</b>	5 liter og 10 liter.
<b>Udseende:</b>	Mælkehvid i våd tilstand. Tørre farveløs op. Afslebne gulve bliver lysere umiddelbart efter behandlingen, men efterhånden skifter træet farve, selv om vandbaseret lak altid giver en lysere finish end spritbaseret lak.
<b>Glansgrad:</b>	Ultramat, Mat, Halvblank eller Blank.
<b>Rækkeevne:</b>	10m <sup>2</sup> /litr.
<b>Før lakering:</b>	Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug.
<b>Påføringsværktøj:</b>	Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning.
<b>Overfladetemperatur:</b>	Mindst 10° C.
<b>Fortynding:</b>	<b>Junckers GulvLak ProFinish</b> leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
<b>Tørretid:</b>	Lakken kan genlakeres efter ca. 4 timer ved 20° C og 50 % RF. <b>Vigtigt!</b> Påfør kun 2 lag lak per døgn. Maksimal hårdhed opnås efter 72 timer.
<b>Rengøring af værktøjet:</b>	Foretages straks efter brug med sæbevand. Indtørret lak kan fjernes med <b>Junckers Rensevæske 006</b>
<b>Opbevaring:</b>	Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C.

**Anbefalede systemer**

**Stærkt trafikerede områder:** Anbefales ikke.

**Boliger og andre mindre trafikerede områder:** 1 lag **Junckers GrundLak Vandbaseret** 8 m<sup>2</sup>/liter  
+ 2 lag **Junckers GulvLak ProFinish** 10 m<sup>2</sup>/l.

**Brugsanvisning****Ubehandlede/afslebne gulve:**

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Et lag **Junckers GrundLak Vandbaseret** påføres. Lad lakken tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand. Påfør yderligere 1 lag **Junckers GulvLak ProFinish**. Lad det tørre natten over og påfør derefter sidste lag.

**Tidligere lakerede gulve:**

Før lakering afvaskes med **Junckers GulvRens**. Slib omhyggeligt med korn 180-220. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand. Lav prøvestrykning på et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, lakeres hele gulvet. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "**Gulve behandlet med voks/polish**".

**Gulve behandlet med voks/polish:**

Overfladen maskinafslibes, først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespor med korn 60-80. Afslut med korn 100-120 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Laker derefter som beskrevet under "**Ubehandlede/afslebne gulve**".

**Vigtigt!**

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug, og overhold de givne sikkerhedsanvisninger.

**Vigtigt!**

Ved påføring må lakken ikke hældes ud, men skal påføres ved brug af anbefalede værktøjer.

**Vigtigt!**

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor til rum med stabil luftfugtighed.

**Vigtigt!**

Omrøres grundigt før brug.

**Yderligere information****Produkter:**

F 4.4 - **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid**

F 5.3 - **Junckers GrundLak Vandbaseret**

F 6.5 - **Junckers Rensevæske 006**

F 10.3 - **Junckers GulvRens**