

### Beskrivelse

Beck-Filler kan benyttes Indendørs til reparation af mindre huller og revner, i puds, beton og gipskarton. Produktet kan også benyttes til reparation af stuk og andet gipsarbejde.

Efter optørring er Beck-Filler slib bar, samt søm og skruefast til lettere belastning.

Beck-Filler kan benyttes fra 1-20 mm uden at synke eller revne.

### Behandling

Bland 2 dele Beck-Filler i 1 del vand og rør rundt til man opnår en ensartet masse uden klumper.

Til dybere huller kan man tilsætte mindre vand for at opnår en tykkere masse.

Beck-Filler kan anvendes ca. 1 timer før det størkner. Det er vigtigt at benytte en ren gipskop, da gamle rester af filler af forkorte anvendelsestiden.

Underlaget skal være tørt, fast og bæredygtigt. Nødvendig grunding udføres med Mikrodispers 716 eller Alkydgrunder 710. Børst huller og revner grundigt og påfør minimum 1 mm Beck-Filler fast med en rustfri spartel. Glat overfladen i niveau med den omgivne overflade med en fugtig spartel, når filleren har sat sig. Hvis hullerne er mere end 2 cm, påføres flere lag med tilstrækkelig tørring mellem lagene.

Gennemslag af rust og lignende, bør forsegles inden spartling. Det anbefales at grunde de spartlede overflader ind videre behandling.

### Sikkerhed & miljø

Spartel: Arbejdstøj, Nitrilhandsker og beskyttelsesbriller.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Ren beholder og korrekt blandingsforhold er vigtigt for optimal hærdning.

Ved stærkt sugende, ikke grundede underlag må der ikke påføres under 1 mm lagtykkelse, da der af fysiske grunde kan opstå afkridning.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Gips

**MBK-Type:** Gipsfiller

**Glans:** Ca. 3 helmat

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid

**Tørretid:** Ca. 1 time/mm ved 20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:**

**Værktøj:** Spartel

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

