

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Slidstærk vandbaseret 1-komponent acryl gulvmaling.

Produktet kan anvendes indendørs til gulve med mellem belastning, som boliger, kontorer og andre områder, hvor der ønskes lidt ekstra slidstyrke og nem genbehandling. Gulvmaling Superfinish kan benyttes på stabilt træ og betongulve.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Beton: Støbeslam og evt. hærdningsmembran fjernes, eks. ved sandsvirpning. Snavs fjernes med Grundrengøring 110, jævnfør datablad. Olierester eller anden kraftig forurening fjernes med egnet rengøringsmiddel. Ubehandlet beton grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716.

Træ: Snavs fjernes med Grundrengøring 110, jævnfør datablad. Bart træ grundes med Iso Trægrund 743.

Tidligere behandlede gulve slibes til vedhæftning og der bør udføres prøvefelt.

Efter klargøring fjernes snavs og slibestøv omhyggeligt, eventuelt ved støvsugning.

Herefter påføres 2-3 gange gulvmaling med rulle med kort luv eller pensel

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: 1 K acryl, vandig

MBK-Typte:

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid, Ral 7035, samt B&J Toneservice

Tørretid: Ca. 2 timer, overmalbar efter ca. 24 timer, fuldt afhærdet efter 5-7 døgn (+20°C, RF: 60%)

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr

Værktøj: Rulle med kort luv eller pensel

Mal-Kode: 00-1 (1993)

