

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Diffusionsåben silikatspartel uden tilsætning af konserveringsmidler til indendørs brug.

Indvendigt i tørre rum, til plet- eller fuldspartling på loft og væg af gipskarton, beton, letbeton, puds eller tidligere malede overflader.

Produktet er baseret på kalivandglas med acryldispersion som overholder kriterierne i DIN 18363-2.4.1

Behandling

Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende og afsmittende lag.

Nødvendig grunding udføres med silikatgrunder. Herefter påføres spartelmassen i moderate lag.

Andet lag påføres om nødvendigt efter første lag er gennemtørt.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Spartel: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Ved høje lagtykkelser forlænges tørretiden væsentligt.

Tekniske data

Bindemiddel: Kaliumsilikat og acryldispersion

MBK-Type: Silikatspartel

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid

Tørretid: Ca. 8-10 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm.

Værktøj: Spartel

Mal-Kode: 00-3 (1993)

