

Beskrivelse

Rulle og sprøjteklæber til opsætning af glasfilt og lette glasvævstyper på puds, beton og gipskartonplader i tørre rum.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt fri for løstsiddende og smittende lag.

Nødvendig grundning udføres med egnet materiale, alt efter underlaget.

Påfør max. 1000 mym og lad spartelmassen gennemtørre inden slibning.

Produktet kan overmales med vandbaserede produkter efter ca. 5 timer og terpentinbaserede produkter efter ca. 10 timer

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: PVA forstærket stivelse

MBK-Type: Vævkæber

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Farveløs

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +18 °C til +25 °C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 4-6 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

