

Beskrivelse

WALL LG Sprøjtespartel er en færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtylde og høj fyldningsgrad.

Behandling

Underlaget skal være tørt, og fri for løstsiddende og smittende lag. Evt. nødvendig grunding inden spartling foretages med Mikrodispers 716, Mikrotix 717 eller Alkyd Grunder Vandig 710.

Rengøring

Vand

Sikkerhed & miljø

Spartel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Ved høje lagtykkelser forlænges tørretiden væsentligt.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless	31-51 (Graco)			Ingen

Tekniske data

Bindemiddel: Vinylacetat copolymer

MBK-Type: Let Sandspartelmasse / Spartelmasse

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Grå

Tørretid: Ca. 1 time/mm ved 20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortyding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm.

Værktøj: Spartel eller egnet sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)