

# ArmaReno 700

Kalk/cementbaseret mørtel



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Kalk/cementbaseret mørtel tilsat dispersion. Klasse CS III.	
Emballage/emballagestørrelser	Mineralske overflader, isolering	
	25 kg sæk	
	800 kg One-Way kasse	
	1000 kg Big-bag	
	25 kg sæk	
	800 kg One-Way kasse	1000 kg Big-bag
Farver	Naturhvid	
Opbevaring	Køligt, tørt og frostfrit	
Tekniske data	■ Maksimal kornstørrelse:	1 mm
	■ Diffusionsækvivalent luftlagstykkelse $s_d H_2O$ :	ca. 0,05 iht. DIN EN 7783 - ved normal lagtykkelse
	■ Vandpermeabilitet:	$\leq 0,1 \text{ kg (m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ iht. DIN EN 1062 - Klasse W3.
	■ Kompressionsstyrke:	ca 5,3 N/mm <sup>2</sup>

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	Indgår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. Inden behandling skal overflader af puds, tegl, letbeton eller meget godt forankrede malingslag være rene og tørre. Stærkt sugende eller kridtende overflader grundes med Sylitol Koncentrat 111, der blandes med vand i forholdet 2:1.
Påføring	25 kg tør mørtel blandes med 6-7 liter vand. Mørtlen blandes i en tvangsblander eller manuelt med en boremaskine påmonteret blandespiral i 3-5 min. til en homogen masse uden klumper. Lad mørtlen hvile i 2 minutter, og rør derefter i den igen. Juster konsistensen med vand, hvis det er nødvendigt. Mørtlens pot-life er 2-2,5 timer. Forsøg aldrig at spæde mørtel, der er begyndt at hærde.
Fortynding	Vand



Dækkeevne	<p>Limmørtel 3,5 – 4,5 kg/m<sup>2</sup> (EPS)          Limmørtel 4,0 – 5,0 kg/m<sup>2</sup> (Mineraluld)          Armering 1,4 kg/mm/m<sup>2</sup></p> <p>Forbrugsværdierne er kun vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier beregnes ud fra et prøveareal.</p>
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +5 °C på underlag, materiale og omgivende luft
Tørring/tørretid	<p>Overfladetør ca. 24 timer (ved +20 °C, RF 65%)          Mørtlen er belastbar efter 3 døgn          Viderebehandling bør tidligst ske 1 døgn/mm lagtykkelse af puds.          (værdierne gælder ved +23 °C, RF 50%)</p>
Værktøjer	Påføres med spartel eller en specialtilpasset sprøjtepudser.
Rengøring af værktøj	Vand
Bemærk	Arbejdet må aldrig udføres ved risiko for frost eller stærk solskin.

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende rester må ikke hældes i afløbet, men skal indleveres på den lokale miljøstation. Luk emballagen omhyggeligt efter brug. Emballage, der er helt tømt, indleveres på genbrugsstationen.