

# Aqua-inn N°1

Vandfortyndbar, isolerende maling med en høj dækkæevne til indendørsbrug.



## Produktbeskrivelse

	Vandfortyndbar og hurtigtørrende indendørsmaling, som giver en helmat overflade og høj dækkæevne. Forhindrer også gennemslag på overflader, som er forurenet af nikotin-, sod- og indtørrede vandpletter
Anvendelsesformål	Indendørs lofter og vægge
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vandfortyndbar</li> <li>■ Isolerende</li> <li>■ Høj dækkæevne</li> <li>■ Grunder og dækfarve</li> </ul>
Emballage/emballagestørrelser	10 liter
Farver	Hvid
Glansgrad	Helmat
Opbevaring	Køligt, men frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Akrylatlatex
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

## Bearbejdning

	Egnet til indendørs lofter og vægge, hvor man ønsker en maling med isolerende egenskaber, og som giver en behagelig helmat overflade.
Klargøring af underlag	Før malingen kan påbegyndes, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Overflader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Malede overflader vaskes med malerrens.
Fortynding	Vand
Dækkæevne	6-7 m <sup>2</sup> /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8 °C



## Tørring/tørretid

Støvtør: 4 timer  
Overmalingsbar: mindst 12 timer  
Gennemtør: ca 3 døgn  
(værdierne gælder ved +23°C, RF)  
Ved lavere temperatur og højere luftfugtighed tager tørringen længere tid.

## Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

**Airless-applikation:**  
Sprøjtevinkel: 40–50°  
Mundstykke: 0,019-0,021  
(s) Sprøjtetryk: ca. 200 bar

## Rengøring af værktøj

Vand

## Bemærk

På underlag, hvor der forekommer stoffer, som kan medføre gennemslag, anbefaler vi, at der udføres nogle forudgående prøvestrøg. Aqua-inn N<sup>o</sup>1 er ikke egnet til vådrum eller overflader, som ofte belastes af vanddampe.

Hvis malingen påføres med sprøjte ved hjælp af et airless-værktøj, skal malingen omrøres grundigt og filtreres.

Kompatibilitet: Aqua-inn N<sup>o</sup>1 må ikke blandes med andre materialer.

## Bemærkninger

## Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

## Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.