

Intact Primer

Ekstremt fyldig og fugtafvisende, vandfortyndbar trægrunder til træfacader.



Produktbeskrivelse

| | |
|-------------------------------|--|
| Anvendelsesformål | Træoverflader udendørs. |
| Egenskaber | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ekstremt fyldig ■ Vandbaseret ■ God indtrængningsevne |
| Emballage/emballagestørrelser | 1 liter 3 liter 10 liter |
| Farver | Hvid/Basis 1 Basis 3 |
| Glansgrad | Mat |
| Opbevaring | Frostfrit |
| Tekniske data | Bindemiddel: Alkydemulsion |
| Bemærk | VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC. MAL-kode: 00-3 (1993) |

Bearbejdning

| | |
|------------------------|--|
| Klargøring af underlag | <p>Intact Primer anvendes i system med Intact Matt/Intact Total. På umalet træ giver Intact Primer i kombination med Intact Matt/Intact Total et komplet malesystem med kun 2 lag. 1 lag Intact Primer i samme farve som 1 efterfølgende lag af Intact Matt/Intact Total giver samme beskyttelse og slidstyrke som et traditionelt 3-lags system.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste, rengjorte for snavs og fedt samt indeholde maks. 16 % fugt. Udsatte overflader som f.eks. endetræ, sammenføjninger m.m. behandles med Grundolja LF, inden der grundes med Intact Primer.</p> <p>Efter grunding behandles overfladen med Intact Matt/Intact Solid.</p> <p>Overflader, der før har været malet, renses med facaderens, og ubehandlet træ behandles med Grundolja LF og Intact Primer.</p> |
|------------------------|--|



| | |
|--------------------------|--|
| | Nyt træ med mange knaster og højt indhold af harpiks kan forårsage misfarvning. For at modvirke dette kan man behandle 1 ekstra gang med Intact Primer på knasterne. Især ved maling med lyse farver. |
| Fortynding | Vand |
| Dækkeevne | 4-5 m ² /liter på savede overflader 5-6 m ² /liter på høvlede og glatte overflader |
| Betingelser for påføring | Arbejdstemperatur min. +8°C på overflader, materiale og omgivende luft |
| Tørring/tørretid | Støvtør: 6 timer Kan overmales: 12 timer, eller når overfalden er tør Gennemtør: flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%) |
| Værktøjer | Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med sprøjte skal der efterstryges med pensel. Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte: Mundstykke: Linjemundstykke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Sprøjtetryk: 150-180 bar Sprøjtevinkel: Valgfri Fortynding: Vand |
| Rengøring af værktøj | Vand |

Bemærkninger

| | |
|---------------------------|--|
| Rengøring og desinfektion | Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand. |
| Bortskaffelse | Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen. |

Teknisk information · udgave: March 2021

Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer. Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at aftegne egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på www.caparol.dk, om der findes nyere udgaver end denne.