

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Blank og stærk alkydemaille til træ og metal, hvor der kræves en vejrbestandig og robust overflade, der tåler kraftig rengøring.

Behandling

Jern og Metal:

Emnet skal være tørt, fri for fedt og rust og slibes eller sandblæses til vedhæftning. Herefter påføres 2-3 gange egnet grundmaling inden 2-3 gange færdigmaling. Tidligere malet overflade renses, plettes og fuldstryges med egnet grundmaling. Herefter påføres 2 lag færdigmaling.

Træ ude:

Underlaget skal være stabilt, rent, tørt og bæredygtigt. Tilsudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen.

Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak. Ved begroning forbehandles med Micronil 126.

Ubehandlet og sugende træ grundes med Grundingsolie 130, efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange færdigmaling. Tidligere malet, afsmittende bund grundes ligeledes med Oliegrund 723 inden færdigmaling.

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Fugtindholdet i vinduer og døre skal være 12+/-3%.

Ved genbehandlingsinterval på mere end 5 døgn, skal der mellemslibes for at sikre vedhæftning.

Produktet bør ikke påføres i for høj lagtykkelse, da det kan medføre skaltørring.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Alkyd

MBK-Type: Alkydemalje

Glans: Ca 80, blank

Vol. tørstof: Ca. 47%

Kulør: Hvid, samt B&J Toneservice

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynder: Terpentin

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Værktøj: Pensel eller sprøjte

Mal-Kode: 1-1 (1993)



