

Beskrivelse

Helmat højviskos kridering.

Anvendes indendørs på vægge og lofter, hvor der ønskes struktureffekt til sløring af underlagets struktur.

Behandling

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.

Sugende overflader grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig

710. Kridering påføres ufortyndet og duppes eller efterrulles

til ønsket struktur. Kan færdigmales med B&J væg- eller loftmalinger.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Vær opmærksom på, at underlaget skal være ensartet sugende ellers vil strukturen blive uensartet.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	21-27 (Graco)			Ingen

Tekniske data

Bindemiddel: Polyvinylacetat

MBK-Type: Plastkridering

Glans: Ca. 3 helmat

Vol. tørstof: Ca. 46%

Kulør: Hvid

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 3-4 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

