

Beskrivelse

Plast-alkyd vinduesmaling som med sin specielle bindemiddel sammensætning giver en god vedhæftning og vejrbestandig overflade.

Produktet falmer meget lidt og har en minimal klæbningstendens.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Nyt træværk

Træet skal være tørt, rent samt fri for løst træ og smuds. Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med Knastelak 101. Ved begroning forbehandles med Micronil 126. Ubehandlet og sugende træ grundes med B&J Grundingsolie 130 mod råd og svamp eventuelt efterfulgt af 1 gang Intact Primer 563, inden slutstrygning med 2-3 lag Cover-It 754 afhængig af ønsket lagtykkelse.

Tidligere malet træværk

Tidligere malet og let smittende bund, afrensnes til ren og bæredygtig grund, og behandles eventuelt med Intact Primer 563, inden slutstrygning med 2-3 lag Cover-it 754 afhængig af ønsket lagtykkelse. Jern og metal skal grundes forsvarligt inden maling med Cover-It 754.

Anbefalet våd lagtykkelse min. 75-100 mym, pr. behandling, målt med vådkam. Det anbefales at sætte vinduet på hasp det første døgn.

Det anbefales at sætte vinduet på hasp det første døgn.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Fugtindholdet i vinduer skal være 12 +/- 3% i fritstående træværk og ventileret beklædning max. 18%

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl og Alkyd

MBK-Type: Plast-alkydmalning / Plastalkydtræbeskyttelse

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 37%

Kulør: Hvid, Ral 9010 og B&J toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynder: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 6-8 m²/litr

Værktøj: Pensel med syntetiske børster, eksempelvis Guldberg

Mal-Kode: 00-1 (1993)

